



F-1 HIT AEROSEAL BLACK

AER



**F-1 HIT
AEROSEAL**

black

**NAJNOWSZEJ GENERACJI
USZCZELNIACZ W AEROSZU
ODPORNY NA TEMPERATURĘ**

- Natychmiastowe uszczelnienie, wypełnia nierówności i prześwity
- Odporny na wodę, chemikalia i wysokie ciśnienie 360 kg/cm²
Pozostaje elastyczny i stabilny w temperaturach -40°C do 250°C
- Wyrównuje różnice wynikające z tolerancji obróbki
uszczelnianych elementów

UWAGA

Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania TTP Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

F-1 HIT AEROSEAL BLACK jest przyjaznym dla użytkownika, nie zawierającym octanu uszczelniaczem na bazie modyfikowanego polisiloksanu (polysiloxane). **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** jako neutralnie sieciowany klej i uszczelniacz, doskonale nadaje się do profesjonalnych zastosowań w produkcji, na budowie oraz w utrzymaniu ruchu. **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** charakteryzuje się szczególną odpornością na wysoką temperaturę, wibracje i uderzenia, oraz wyjątkową zdolnością wypełniania szczelin. **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** nie zawiera oksymu 2-butanonu, jest szczególnie przyjazny dla użytkownika (praktycznie bezwonny) i znacznie mniej szkodliwy dla zdrowia. **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** nie powoduje korozji, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz starzenie się. Jest także odporny na większość agresywnych czynników występujących w przemyśle takich jak oleje, czynniki chłodzące czy środki zapobiegające zamarzaniu.

DANE TECHNICZNE

Barwa: czarna
 Gęstość [g/ml] (DIN EN ISO 2811-1): 1,11 – 1,28
 Czas tworzenia naskórka [min]: ok. 8
 Czas utwardzania na pełnym przekroju [mm/24h]: ok. 3
 Twardość w skali Shore A (DIN 53505): 38 ± 6
 Skurczliwość objętościowa [%] (DIN EN ISO 10563): ≤ 4
 Temperatura obróbki [°C]: +5 do +35
 Wytrzymałość temperaturowa [°C]: -40 do +250 – krótkotrwale do +300
 Produktu nie można zamalowywać.
 Nie nadaje się do stosowania na podłożach wykonanych z: PP, PMMA, PE, PTFE oraz podłożach bitumicznych.
 Nie należy stosować jako kleju do luster.
 Stosowanie w akwariach, instalacjach wody pitnej lub instalacjach produkcji wyrobów spożywczych jest surowo wzbronione.

ZASTOSOWANIE

F-1 HIT AEROSEAL BLACK przeznaczony jest do uszczelniania i klejenia makięt, modeli, przyczep kempingowych, kołnierzy, osi, pomp wodnych i pomp oleju, osłon, misek olejowych, pokryw zaworów, szyberdachów, obudów lamp, części karoserii i drzwi, do uszczelniania i klejenia blatów roboczych, do zastosowań zewnętrznych w budownictwie pieców, kominków i pieców piekarniczych.

SPOSÓB UŻYCIA

Gotowe do użycia opakowanie na gaz sprężony umożliwia prostą i precyzyjną aplikację, bez konieczności stosowania środków pomocniczych. W celu aplikacji **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** wystarczy obrócić głowicę o 90° i uruchomić dźwignię. **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** nakładać na czyste podłoże, wolne od smarów, olejów i pyłu. Do oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni najlepszy będzie **POWER WIDE-JET DEGREASER TTP**. Czas utwardzania zależy od grubości warstwy **F-1 HIT AEROSEAL BLACK**, temperatury i wilgotności powietrza. przedmioty zanieczyszczone **F-1 HIT AEROSEAL BLACK** natychmiast oczyścić przy pomocy **PRO SAFETY CLEAN TTP**.

KLASYFIKACJA

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
AER	F-1 HIT AEROSEAL BLACK	200 ml	Kleje, uszczelniacze

TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

www.tttpolska.pl

